

## 1 \ APRESENTAÇÃO

A Argamassa de Aderência sobre Betão, **ASB**, cinzenta, é uma argamassa seca, bastando misturar-lhe água para poder ser utilizada. É composta por cimento, agregados seleccionados e adjuvantes químicos, sendo estes componentes doseados e misturados na nossa fábrica, sob um rigoroso controlo de qualidade.

## 2 \ CAMPO DE APLICAÇÃO

O **ASB** destina-se a ser utilizado como camada de inicial de chapisco/salpisco para aplicação de rebocos e estuques sobre suportes de baixa capacidade de aderência, como betão.

## 3 \ APRESENTAÇÃO

O **ASB** encontra-se disponível em sacos de 25 kg.

## 4 \ ARMAZENAGEM

O **ASB** em saco deve ser mantido no seu saco original e intacto até ao momento da utilização. O saco deve ser armazenado ao abrigo do calor e da humidade. Este produto tem um prazo de validade de um ano sobre a data de fabrico, se mantido na embalagem original fechada, e em lugar seco.

## 5 \ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Baridade	1500 ± 200 kg/m <sup>3</sup>
Adesão sobre betão (28 dias)	≥ 0,40 N/mm <sup>2</sup>
Rendimento em reboco	4 a 6 kg/m <sup>2</sup>

Estes resultados correspondem aos valores médios obtidos em ensaios laboratoriais em condições controladas.

## 6 \ PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

### 6.1 \ Preparação dos suportes

- Garantir que o suporte se encontra limpo e desengordurado, tendo o cuidado particular de garantir, nas paredes de betão, que não há vestígios de descofrante.
- Garantir que o suporte se encontra plano e seco.
- Caso existam irregularidades na parede de suporte que obriguem à utilização de espessuras de aplicação superiores a 6 mm, recomenda-se a regularização prévia do suporte.

### 6.2 \ Aplicação

Misturar cuidadosamente 5 litros de água limpa por cada saco de 25 kg, recorrendo a um misturador elétrico, até obter uma massa consistente e homogénea.

Aplicar o **ASB** da mesma forma que os Chapiscos/Salpiscos tradicionais.

Aplicar o reboco apenas quando o **ASB** se apresentar totalmente endurecido, garantindo, no mínimo de 72 horas de cura.

## 7 \ REGRAS DE UTILIZAÇÃO

**NUNCA ADICIONAR QUAISQUER OUTROS PRODUTOS AO ASB.**

### 7.1 \ Água de amassadura

A água utilizada deve estar isenta de quaisquer impurezas, devendo ser utilizada água da rede pública.

Nunca adicionar mais água ao **ASB** após terminar a amassadura inicial.

### 7.2 \ Exposição ao clima

O **ASB** não deve ser aplicado com temperaturas extremas (abaixo de 5°C ou acima de 30°C).

Não deve ser aplicado em superfícies geladas e devem ser evitados ventos fortes e exposição ao sol intenso.

## 8 \ HIGIENE E SEGURANÇA

Devem ser utilizados óculos de proteção, máscara de pó e luvas ao manusear este produto. No caso de contacto com os olhos, lavá-los abundantemente com água limpa.

Não ingerir.

Consultar a Ficha de Dados de Segurança de Produto.

A informação contida nesta ficha técnica diz respeito à data da sua edição podendo ser alterada sem aviso prévio. A nossa responsabilidade é limitada à garantia da qualidade do produto por nós fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma utilização indevida deste produto.

### CIARGA – Argamassas Secas, S.A.

SEDE | Avenida José Malhoa n.º22 | Pisos 6 a 11 | 1099-020 Lisboa | Tel. (351) 213 118 100  
 FÁBRICA DE ALHANDRA | Av. do Marco da IV Lógua, EN 10, N.º 136 | 2615-702 SOBRALINHO  
 FÁBRICA DA MAIA | Av. Américo Duarte | 4425-504 ERMESINDE  
 Tel. (351) 21 951 90 30 | ciarga.alhandra@cimpor.com  
[www.cimpor.com](http://www.cimpor.com)