

1 \ APRESENTAÇÃO

O produto **ACTHL** é uma argamassa seca, bastando misturar-lhe água para poder ser utilizada. É uma argamassa composta por cimento, agregados seleccionados, sendo estes componentes doseados e misturados sob um rigoroso controlo de qualidade.

2 \ CAMPO DE APLICAÇÃO

O **ACTHL** é destinado à colocação de telhas cerâmicas, e ao remate das cumeeiras.

3 \ APRESENTAÇÃO

O **ACTHL** encontra-se disponível em sacos de 25 kg.

4 \ ARMAZENAGEM

O **ACTHL** em saco deve ser mantido no seu saco original e intacto até ao momento da utilização. O saco deve ser armazenado ao abrigo do calor e da humidade. Este produto tem um prazo de validade de um ano sobre a data de fabrico, se mantido na embalagem original fechada, e em lugar seco.

5 \ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

R. Compressão (28 dias)	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$
Consistência (espalhamento)	$165 \pm 10 \text{ mm}$
Água de amassadura	$15 \pm 1 \%$

Estes resultados correspondem aos valores médios obtidos em ensaios laboratoriais em condições controladas.

6 \ PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

6.1 \ Preparação do suporte

- Garantir que o suporte e a telha a colocar se encontram limpos e desengordurados;

6.2 \ Aplicação

A amassadura é feita utilizando 3,5 a 4 litros de água por cada saco de 25 kg. Misturar a até obter uma massa homogénea, sem grumos.

Uma vez misturada a argamassa deve ser aplicada antes de decorrer 1 hora.

7 \ REGRAS DE UTILIZAÇÃO

NUNCA ADICIONAR QUAISQUER OUTROS PRODUTOS AO ACTHL.

7.1 \ Água de amassadura

A água utilizada deve estar isenta de quaisquer impurezas, devendo ser utilizada água da rede pública.

Nunca adicionar mais água ao **ACTHL** após terminar a amassadura inicial.

7.2 \ Exposição ao clima

O **ACTHL** não deve ser aplicado com temperaturas extremas (abaixo de 5°C ou acima de 30°C).

Não deve ser aplicado em superfícies geladas e devem ser evitados ventos fortes e exposição ao sol intenso.

No remate de cumeeiras, é aconselhável regar a argamassa 6 horas após a aplicação, devendo esta rega ser repetida às 24 horas e às 48 horas.

8 \ HIGIENE E SEGURANÇA

Devem ser utilizados óculos de protecção, máscara de pó e luvas ao manusear este produto. No caso de contacto com os olhos, lavá-los abundantemente com água limpa.

Não ingerir.

Consultar a Ficha de Dados de Segurança de Produto.

A informação contida nesta ficha técnica diz respeito à data da sua edição podendo ser alterada sem aviso prévio. A nossa responsabilidade é limitada à garantia da qualidade do produto por nós fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma utilização indevida deste produto.

CIARGA – Argamassas Secas, S.A.

SEDE | Avenida José Malhoa n.º22 | Pisos 6 a 11 | 1099-020 Lisboa | Tel. (351) 213 118 100

FÁBRICA DE ALHANDRA | Av. do Marco da IV Léguas, EN 10, Nº 136 | 2615-702 SOBRALINHO

FÁBRICA DA MAIA | Av. Américo Duarte | 4425-504 ERMESINDE

Tel. (351) 21 951 90 30 | ciarga.alhandra@cimpor.com

www.cimpor.com