

1 \ APRESENTAÇÃO

O **CIMREP F** é um produto, pronto a aplicar, composto por agentes ligantes, água e adjuvantes químicos, sendo estes componentes doseados e misturados sob um rigoroso controlo de qualidade.

2 \ CAMPO DE APLICAÇÃO

O **CIMREP F** é conversor rápido de ferrugem, convertendo-a num composto organometálico, de cor azul escura. Apto para superfícies novas ou antigas, com ou sem absorção, em interiores ou exteriores.

3 \ APRESENTAÇÃO

O **CIMREP F** encontra-se disponível em garrafas de 5 litros e de 1 litro.

4 \ ARMAZENAGEM

O **CIMREP F** deve ser mantido na embalagem original, selada, até ao momento da utilização. Este produto tem um prazo de validade de seis meses sobre a data de fabrico, se mantido na embalagem original fechada e armazenado em lugar seco, ao abrigo do sol, e a temperaturas entre 5°C e 30°C.

5 \ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tempo de secagem	Cerca de 24 horas
Densidade, 20°C	1,00 ± 0,02 kg/litro
Rendimento	18 a 20 litros/m ²

Estes resultados correspondem aos valores médios obtidos em ensaios, em condições controladas.

6 \ PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

6.1 \ Preparação

- Pronto a aplicar, quer a rolo ou com trincha.
- Limpar as superfícies enferrujadas, de forma a retirar toda a ferrugem não aderente e todos os vestígios de gordura.
- Em superfícies expostas a atmosferas mais agressivas, marítimas ou industriais, proceder à eliminação dos sais solúveis formados, por lavagem com água limpa.

6.2 \ Aplicação

O **CIMREP F** deve ser aplicado com pincel ou trincha de pelo curto, de forma a forçar a penetração do produto. Após a aplicação, aguardar que o produto mude a sua cor para azul-escuro, indicativo de que toda a ferrugem foi convertida. Caso não surja esta cor, será necessária a aplicação e uma segunda demão. Aguardar 24 horas para a aplicação de demãos consecutivas. Se utilizado em reparação de armaduras de betão, aplicar o primário de aderência **CIMRep A** até 48 horas após a última demão.

7 \ REGRAS DE UTILIZAÇÃO

NUNCA ADICIONAR QUAISQUER OUTROS PRODUTOS AO CIMREP F, INCLUINDO ÁGUA.

7.1 \ Contacto com a água

Nunca adicionar água. Se chover sobre a superfície antes da reação total, dever se á reiniciar a aplicação de inicio.

7.2 \ Exposição ao clima

O **CIMREP F** não deve ser aplicado com temperaturas extremas (abaixo de 5°C ou acima de 30°C).

Não deve ser aplicado em superfícies geladas e devem ser evitados ventos fortes e exposição ao sol intenso. As características deste produto, principalmente ao nível dos tempos de presa, são fortemente dependentes das temperaturas ambientes.

8 \ HIGIENE E SEGURANÇA

Devem ser utilizados óculos de proteção, máscara de pó e luvas ao manusear este produto. No caso de contacto com os olhos, lavá-los abundantemente com água limpa. Não ingerir.

Consultar a Ficha de Dados de Segurança de Produto.

A informação contida nesta ficha técnica diz respeito à data da sua edição podendo ser alterada sem aviso prévio. A nossa responsabilidade é limitada à garantia da qualidade do produto por nós fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma utilização indevida deste produto.

CIARGA – Argamassas Secas, S.A.

SEDE | Avenida José Malhoa n.º22 | Pisos 6 a 11 | 1099-020 Lisboa | Tel. (351) 213 118 100
FÁBRICA DE ALHANDRA | Av. do Marco da IV Légua, EN 10, Nº 136 | 2615-702 SOBRALINHO
FÁBRICA DA MAIA | Av. Américo Duarte | 4425-504 ERMESINDE
Tel. (351) 21 951 90 30 | ciarga.alhandra@cimpor.com
www.cimpor.com