

## 1 \ APRESENTAÇÃO

O **CIMREP A** é um produto, pronto a aplicar, composto por agentes ligantes, água e adjuvantes químicos, sendo estes componentes doseados e misturados sob um rigoroso controlo de qualidade.

## 2 \ CAMPO DE APLICAÇÃO

O **CIMREP A** é um primário de aderência, para utilização como promotor de aderência, antes da aplicação de argamassas, betões e cimentos-cola. Apto para superfícies novas ou antigas, com ou sem absorção, em interiores ou exteriores.

Auxilia a coesão dos suportes.

## 3 \ APRESENTAÇÃO

O **CIMREP A** encontra-se disponível em garrafas de 5 litros e de 1 litro.

## 4 \ ARMAZENAGEM

O **CIMREP A** deve ser mantido na embalagem original, selada, até ao momento da utilização. Este produto tem um prazo de validade de dois anos sobre a data de fabrico, se mantido na embalagem original fechada e armazenado em lugar seco, ao abrigo do sol, e a temperaturas entre 5°C e 30°C.

## 5 \ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tempo de secagem	24 a 48 horas
pH, 20°C	4 a 4,5
Rendimento	0,15 a 0,20 litros/m <sup>2</sup>

Estes resultados correspondem aos valores médios obtidos em ensaios, em condições controladas.

## 6 \ PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

### 6.1 \ Preparação

- Misturar bem antes de aplicar.
- Pronto a aplicar, quer a rolo ou com trincha.
- Limpar o suporte, garantido que este se encontra limpo, isento de poeiras, materiais soltos e escovado.

### 6.2 \ Mistura e Aplicação

Misturar bem o produto, ainda na embalagem.

O **CIMREP A** deve ser aplicado com pincel, rolo ou trincha, de forma espessa e uniforme, garantindo que a superfície fica totalmente recoberta. Durante a aplicação, deve voltar a ser misturado periodicamente.

Aguardar secagem, quando se deve apresentar pegajoso ao toque, antes de aplicação das argamassas/colas/betão.

## 7 \ REGRAS DE UTILIZAÇÃO

**NUNCA ADICIONAR QUAISQUER OUTROS PRODUTOS AO CIMREP A, INCLUINDO ÁGUA.**

### 7.1 \ Água

Nunca adicionar qualquer água ao produto.

### 7.2 \ Exposição ao clima

O **CIMREP A** não deve ser aplicado com temperaturas extremas (abaixo de 5°C ou acima de 30°C).

Não deve ser aplicado em superfícies geladas e devem ser evitados ventos fortes e exposição ao sol intenso.

As características deste produto, principalmente ao nível dos tempos de presa, são fortemente dependentes das temperaturas ambientes.

## 8 \ HIGIENE E SEGURANÇA

Devem ser utilizados óculos de proteção, máscara de pó e luvas ao manusear este produto. No caso de contacto com os olhos, lavá-los abundantemente com água limpa.

Não ingerir.

Consultar a Ficha de Dados de Segurança de Produto.

A informação contida nesta ficha técnica diz respeito à data da sua edição podendo ser alterada sem aviso prévio. A nossa responsabilidade é limitada à garantia da qualidade do produto por nós fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma utilização indevida deste produto.

### CIARGA – Argamassas Secas, S.A.

SEDE | Avenida José Malhoa n.º22 | Pisos 6 a 11 | 1099-020 Lisboa | Tel. (351) 213 118 100

FÁBRICA DE ALHANDRA | Av. do Marco da IV Léguas, EN 10, N.º 136 | 2615-702 SOBRALINHO

FÁBRICA DA MAIA | Av. Américo Duarte | 4425-504 ERMESINDE

Tel. (351) 21 951 90 30 | ciarga.alhandra@cimpor.com

[www.cimpor.com](http://www.cimpor.com)