

1 \ APRESENTAÇÃO

O Cimento Cola **CIMPRO** é um adesivo cimentício para a construção, bastando misturar-lhe água para poder ser utilizado. É composto por cimento, agregados selecionados e adjuvantes químicos, sendo estes componentes doseados e misturados nas nossas fábricas, sob um rigoroso controlo de qualidade.

2 \ CAMPO DE APLICAÇÃO

O **CIMPRO** destina-se à colagem de ladrilhos e pedras naturais em paredes e pavimentos, devendo ser consultado o nosso **Guia de Seleção de Cimentos Cola** para informações mais detalhadas, em relação ao campo de aplicação deste produto, podendo, em alternativa, contactar-nos.

3 \ APRESENTAÇÃO

O **CIMPRO** encontra-se disponível nas cores Branca e Cinzenta, em sacos de 25 kg.

4 \ ARMAZENAGEM

O **CIMPRO** deve ser mantido no seu saco original e intacto até ao momento da utilização. O saco deve ser armazenado ao abrigo do calor e da humidade. Este produto tem um prazo de validade de um ano sobre a data de fabrico, se mantido na embalagem original fechada e em lugar seco.

5 \ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tempo Aberto	20 min
Adesão inicial	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesão após ação da água	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesão após envelhecimento por ação do clima/calor	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesão após ciclos gelo/degelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Deslizamento	$< 0,5 \text{ mm}$
Rendimentos	3 a 6 kg/m ²

Estes resultados correspondem aos valores médios obtidos em ensaios laboratoriais de acordo com a Norma EN 12004, em condições controladas.

6 \ PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

6.1 \ Preparação do suporte

- Garantir que o suporte se encontra limpo e desengordurado, tendo o cuidado particular de garantir, nas paredes de betão, que não há vestígios de descofrante.
- Garantir que o suporte se encontra plano e seco.
- Caso existam irregularidades na parede de suporte que obriguem à utilização de espessuras de colagem superiores a 6 mm, recomenda-se a regularização prévia do suporte.
- Garantir que as peças a aplicar se encontram limpas e que não estão molhadas.
- Verificar a porosidade do suporte, deitando água sobre este. Se a água for absorvida demasiado depressa ou se a água escorrer, devem ser utilizados Cimentos Cola de gama superior.

6.2 \ Aplicação

Misturar cuidadosamente 5 litros de água limpa por cada saco de 25 kg, recorrendo a um misturador elétrico, até obter uma massa consistente, homogénea, macia e totalmente isenta de grumos.

Deixar repousar a mistura 5 minutos antes de a utilizar.

O **CIMPRO** deve ser aplicado até 60 minutos após amassadura. O **CIMPRO** deve ser estendido sobre o suporte, em panos pequenos, com uma talocha dentada adequada (6 a 8 mm), para garantir uma aplicação homogénea e uma espessura regular.

Colocar as peças na posição pretendida e pressionar até conseguir o nivelamento dos sulcos da cola. A superfície de contacto peça/cola deverá ser superior a 80%.

Devem ser deixadas juntas entre os elementos cerâmicos de pelo menos 2 mm, em interiores e de pelo menos 6 mm em exteriores. Pode ser aplicada massa para juntas entre 24 a 48 horas após a colagem.

7 \ REGRAS DE UTILIZAÇÃO

NUNCA ADICIONAR QUAISQUER OUTROS PRODUTOS AO CIMPRO.

7.1 \ Espessuras de aplicação

A espessura do **CIMPRO** não deverá exceder os 6 mm.

7.2 \ Suportes de gesso

Não utilizar o **CIMPRO** sobre suportes à base de gesso.

7.3 \ Água de amassadura

A água utilizada deve estar isenta de quaisquer impurezas, devendo ser utilizada água da rede pública.

Nunca adicionar mais água ao **CIMPRO** após terminar a amassadura inicial.

7.4 \ Exposição ao clima

O **CIMPRO** não deve ser aplicado com temperaturas extremas (abaixo de 5°C ou acima de 30°C).

O **CIMPRO** nunca pode ser aplicado em exteriores.

Não deve ser aplicado em superfícies geladas e devem ser evitados ventos fortes e exposição ao sol intenso.

8 \ HIGIENE E SEGURANÇA

Devem ser utilizados óculos de proteção, máscara de pó e luvas ao manusear este produto. No caso de contacto com os olhos, lavá-los abundantemente com água limpa.

Não ingerir.

Consultar a Ficha de Dados de Segurança de Produto.

A informação contida nesta ficha técnica diz respeito à data da sua edição podendo ser alterada sem aviso prévio. A nossa responsabilidade é limitada à garantia da qualidade do produto por nós fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma utilização indevida deste produto.

CIARGA – Argamassas Secas, S.A.

SEDE | Avenida José Malhoa n.º22 | Pisos 6 a 11 | 1099-020 Lisboa | Tel. (351) 213 118 100

FÁBRICA DE ALHANDRA | Av. do Marco da IV Lègua, EN 10, N.º 136 | 2615-702 SOBRALINHO

FÁBRICA DA MAIA | Av. Américo Duarte | 4425-504 ERMESINDE

Tel. (351) 21 951 90 30 | ciarga.alhandra@cimpor.com

www.cimpor.com